

Tehnisko datu lapa

JOWATHERM 280.30/31 EVA termokūstošā līme bez pildvielām.

PIELIETOJAMĪBA

Koka, melamīna, PVC, ABS malu apdares lentu līmēšanai gan taisnām, gan figurālām detaļām, kā arī līmes uzklāšanai. Rekomendējama "HOMAG BAZ" malu apdares lentu līmēšanas iekārtām, kā arī lēnām apdares lentu līmēšanas iekārtām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Elastīga, laba saķere. Zema kušanas viskozitāte, laba izturība pret oksidāciju un laba krāsas stabilitāte izkusušai līmei. Ļoti labas tehniskās īpašības, neveido līmes "diegus". Apdares lentas struktūra un līmēšanas procesa apstākļi var ietekmēt salīmēšanu. Tiek rekomendēts izmēģinājums pirms lietošanas.

TEHNISKIE DATI

Apstrādes temperatūra (°C):	180 - 200
Blīvums (g/cm³):	~ 1.03
Kušanas temperatūra (°C)	~ 90
Krāsa:	pēdējais cipars 0 = caurspīdīga/ ziloņkaula pēdējais cipars 1 = balta
Viskozitāte (200°C; mPas)	50 000

TĪRĪŠANA

Kamēr līme vēl silta var nokasīt ar lāpstiņu. Kad līme ir sakaltusi, tās atliekas var tīrīt ar JOWAT 401.10 tīrītāju.

UZGLABĀŠANA

Var uzglabāt 12 mēnešus pēc piegādes datuma no ražotnes, sausā un vēsā vietā.

IEPAKOJUMS

Iepakojuma veids un vienības pēc pieprasījuma.

PIEZĪMES

Lai iegūtu vairāk informāciju par apstrādi, transportēšanu, likvidēšanu, lūdzu, apskatieties būtisko informāciju drošības datu sarakstā.