

## MONTĀŽAS LĪME KLEIBERIT SUPRACON 568

Ātri žūstoša un stipra vienkomponta montāžas līme uz poliuretāna bāzes. Līmei piemīt augsta termonoturība (WATT 91) un ūdensnoturība (D4 pēc DIN EN 204). Līmei ir elastīga, cieta līmējuma šuve, kas piepilda un noslēdz poras, nodrošinot augstākās kvalitātes līmējumu.

### PIELIETOŠANA

- ✓ Dažādu materiālu (koks, betons u.c. keramiskie materiāli, PVC, putupolisterols, metāls, alumīnijs) augstvērtīgai salīmēšana un fiksācijai;
- ✓ Kāpņu, logu un durvju izgatavošanai;
- ✓ Celtniecības darbiem.

### PRIEKŠROCĪBAS

- ✓ Lieliska saķere ar gandrīz visiem materiāliem (nepielietot polietilēna, silikona u.c. taukainu materiālu salīmēšanai);
- ✓ Īss fiksācijas laiks;
- ✓ Augsta slodzes noturība.

### LĪMES ĪPAŠĪBAS

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Bāze:                       | poliuretāns                          |
| Pārstrādes temperatūra:     | +5C līdz +30C                        |
| Uzklāšanas daudzums:        | 150 – 250 g/m <sup>2</sup>           |
| Atvērtās izturēšanas laiks: | ~ 4 minūtes                          |
| Presēšanas spiediens:       | 0,3-0,6 H/mm <sup>2</sup>            |
| Presēšanas laiks:           | ~ 15 – 30 minūtes                    |
| Termonoturība:              | -30C līdz +80C, īslaicīgi līdz +100C |

### LĪMĒŠANA

Salīmējamajiem materiāliem ir jābūt sausiem, tīriem, attaukotiem. Līmi uzklāt ar celtniecības pistoles palīdzību. Līmi var uzklāt atsevišķās vietās fiksācijai, vai arī noklāt ar līmi visu virsmu. Optimālais koksnes mitruma daudzums ir 8-12%. Mitruma % gaisā vai temperatūras paaugstināšana var paātrināt salīmēšanas procesu. Salīmējamajām detaļām uzklāt līmi un veikt detaļu presēšanu.

### Uzmanību!

Līme ir kaitīga ieelpojot, var kairināt acis, elpošanas orgānus un ādu. Ieelpojot vai kontaktā ar ādu iespējama sensibilizācija. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Tikai profesionālai lietošanai. Pielietojot līmi, izmantot atbilstošu darba apģērbu un aizsargcimdus. Satur izocionātus (difenilmetan – 4,4 – diizocionāts).

Darba instrumentu attīrīšanai izmantot KLEIBERIT šķīdinātāju 820.0. Reaģējušu līmi iespējams notīrīt tikai mehāniskā ceļā.

### UZGLABĀŠANA

Līmi 568 oriģinālā iepakojumā glabāt 1 gadu, sausā un vēsā vietā. Līme ir noturīga pret sasalšanu līdz -10C. Pirms lietošanas ienest telpā un aklimatizēt.