

2K Holz-Öl: augstas kvalitātes, šķīdinātājus nesaturoša, matēta divkomponentu eļļa uz dabiskas eļļas bāzes, paredzēta profesionālai lietošanai. Tikai ar vienu lietošanas reizi tā veido elpojošu virsmu, kas ir izturīga pret vīnu, alu, kolu, kafiju, ūdeni utt. saskaņā ar DIN EN 12720 (iepriekš 68861-1C). Nožuvis pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem saskaņā ar DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām saskaņā ar EN 71.3). **Ieteicamais pielietojums:** Osmo 2K Holz-Öl ir piemērots visām parketa un koka grīdām kā arī kāpnēm utt. atbilstoši DIN 18356, un mēbeļu virsmām. Īpaši piemērots ar sastāvdaļām bagātai koksnei un sabiedriskajām telpām, kur nepieciešams izmantot šķīdinātājus nesaturošu produktu. **Uzklāšana:** Osmo 2K Holz-Öl nav gatava lietošanai. Īsi pirms apstrādes pievienojiet cietinātāju (sajaukšanas attiecība 100:12 tilpuma %) un kārtīgi samaisiet abus komponentus. Neatskaidīt. Izlietošanas laiks ir aptuveni 3–4 stundas. Uzklājiet 2K Holz-Öl plānā kārtā ar dubultsmeņu lāpstiņu. Slīpētām grīdām pa daļām uzklājiet eļļu plānā kārtā ar mikrošķiedras rullīti, neaizpildot V veida savienojumu. Pagaidiet aptuveni 20–40 minūtes, līdz eļļa iesūcas koksnē. Pēc tam iesmērējiet eļļu virsmā ar viena diska mašīnu ar balto vai bēšo disku (mēbelēm ideālā gadījumā ar Osmo HandXcenter un balto disku) un izlīdziniet virsmu. Pēc tam ļaujiet virsmai nožūt. Piezīme: Ja materiāla pārpalikumā dēļ paliek svītras, iesakām noamint diskus. Tvertnēm, kas satur ar cietinātāju sajauktu eļļu, pirms aizvēršanas jāļauj pilnībā reaģēt (apt. 12–16 stundas), lai novērstu iespējamu spiediena palielināšanos tvertnē. **Sastāvdaļas:** 1. Eļļas komponents: Uz dabīgu augu eļļu (linsēklu eļļa), vasku, sikatīvu (žāvētājs) un ūdeni atgrūdošu piedevu bāzes. Krāsainās pigmentētās eļļas kokam satur arī dzelzs oksīdu un organiskos pigmentus, kā arī titāna dioksīdu kā baltu pigmentu. ES robežvērtība produktam (1.j kat.): 500 g/l GOS (2010). Šis produkts satur ne vairāk kā 50 g/l GOS. Pēc pieprasījuma nosūtīsim jums pilnu detalizētu deklarāciju. 2. Cietinātāja komponents: Šķīdinātāju nesaturošs alifātisks poliizocianāts (satur <0,1% diizocianāts) **Darbarīku tīrīšana:** Ar Osmo Pinselreiniger und Verdunner (bez smaržas). **Uzmanību:** Heksametilēn-1,6-diizocianāta homopolimērs Heksametilēndiizocianāts. Uzmanību. Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju un elpceļu kairinājumu. **IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:** nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādīt iepakojumu vai marķējuma etiķeti. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **Piezīme:** Izmantojiet 2K Holz-Öl tikai ar tai paredzēto cietinātāju. Kad derīguma termiņš ir beidzies, gatavā maisījuma atlikumus vairs nedrīkst lietot un tie ir jāutilizē pareizā veidā. **Glabāšana:** 2 gadi un ilgāk, ja uzglabā noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Ja sala dēļ ir sabiezējusi, pirms lietošanas 24 stundas uzglabājiet istabas temperatūrā. Sajauktā produkta pārpalikumus nevar uzglabāt un izmantot atkārtoti. **Likvidēšana:** Pilnībā iztukšotas tvertnes var likvidēt parastā veidā. Materiāla pārpalikumi ir jālikvidē atbilstoši vietējiem vai reģionāliem speciāliem/bīstamo atkritumu likumiem un/vai noteikumiem.

Importētājs: "Osmo Latvija" SIA, Dzelzavas iela 120C, Rīga, LV-1021, Latvija

Izgatavotājs: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, A huppen Esch 12, Vācija