

2K HOLZ- ÖL

Intensīvi izmantojamām koka grīdām un parketam



6100 Bežkrāsaina matēta



6111 Balta



6112 Sudraba pelēka



6114 Grafīta



6118 Gaiši pelēka



6116 Ķirsis



6119 Dabiska



6141 Havanna




6143 Konjaks



6164 Tabaka



6190 Melna



Produkta apraksts:

Osmo 2K Holz-Öl ir augstas kvalitātes, šķīdinātājus nesaturoša, matēta divkomponentu eļļa uz dabiskas eļļas bāzes, paredzēta profesionālai lietošanai. Tikai ar vienu lietošanas reizi tā veido elpojošu virsmu, kas ir izturīga pret vīnu, alu, kolu, kafiju, ūdeni utt. saskaņā ar DIN EN 12720 (iepriekš 68861-1C). Nožuvis pārklājums ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (noturīgs pret siekalām un sviedriem saskaņā ar DIN 53160, piemērots bērnu rotaļlietām saskaņā ar EN 71.3).

Ieteicamais pielietojums:

Osmo 2K Holz-Öl ir piemērota visām parketa un koka grīdām (masīvkoka grīdas dēļiem, luku māju grīdas dēļiem, kāpnēm utt.) atbilstoši DIN 18356, un mēbeļu virsmām. Īpaši piemērota ar sastāvdaļām bagātai koksnei un sabiedriskajām telpām, kur nepieciešams izmantot šķīdinātājus nesaturošu produktu.

Sastāvdaļas:

1. Eļļas komponents:

Uz dabīgu augu eļļu (linsēklu eļļa), vasku, sikatīvu (žāvētājs) un ūdeni atgrūdošu piedevu bāzes. Krāsainās pigmentētās eļļas kokam satur arī dzelzs oksīdu un organiskos pigmentus, kā arī titāna dioksīdu kā baltu pigmentu. ES robežvērtība produktam (1.j kat.): 500 g/l GOS (2010). Šis produkts satur ne vairāk kā 50 g/l GOS. Pēc pieprasījuma nosūtīsim jums pilnu detalizētu deklarāciju.

2. Cietinātāja komponents:

Šķīdinātāju nesaturošs alifātisks poliizocianāts (satur <0,1% diizocianāts)

Tehniskie dati:

1. Eļļas komponents:

Īpatnējais blīvums: 0,95–1,20 g/cm³

Viskozitāte: 40–140 s (4 mm, DIN 53211)

Smarža: vāja/viegla, pēc izžūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: >100 °C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

pH vērtība: nav nepieciešama

2. Cietinātāja komponents:

Īpatnējais blīvums: apt. 1,15–1,20 g/cm³

Viskozitāte: apt. 1200 mPas pie 23 °C

Smarža: vāja/viegla, pēc izžūšanas bez smaržas

Uzliesmošanas temperatūra: >100 °C saskaņā ar DIN EN ISO 2719

Uzglabāšana:

2 gadi un ilgāk, ja uzglabā noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Ja sala dēļ ir sabiezējusi, pirms lietošanas 24 stundas uzglabāriet istabas temperatūrā. Sajauktā produkta pārpalikums nevar uzglabāt un izmantot atkārtoti.

Virsmas sagatavošana:

Osmo 2K Holz-Öl nav gatava lietošanai. Īsi pirms apstrādes pievienojiet cietinātāju (sajaukšanas attiecība 100:12 tilpuma %) un kārtīgi samaisiet abus komponentus. Neatšķaidīt. Izlietošanas laiks ir aptuveni 3–4 stundas. Koka virsmai jābūt tīri noslīpētai, sausai un nesalušai (maks. 20% koksnes mitruma saturs). Vecie krāsu un laku pārklājumi ir pilnībā jānoņem. Aizpildiet kokā nelielas plaisas, lielākas šuves un caurumus (Osmo Holzpaste vai Osmo Fugen Kittlösung 7350).



Rūpīgi noslipējiet koka virsmu, sākot ar rupjo smilšpapīru – ieteicamā galīgā slīpēšana P120–150. Pirms eļļošanas noslaukiet un izsūciet virsmu, lai noņemtu slīpēšanas putekļus. Pārklājuma rezultāts cita starpā ir atkarīgs no koksnes īpašībām. Tāpēc vienmēr ir jāveic testa pārklājums, it īpaši uz nepazīstamām virsmām.

Uzklāšanas metodes:

Uzklājiet 2K Holz-Öl plānā kārtā ar dubultasmeņu lāpstiņu vai ērtā, stāvošā pozīcijā ar Osmo Profi lāpstiņu. Slīpētām grīdām pa daļām uzklājiet eļļu plānā kārtā ar mikrošķiedras rullīti, neaizpildot V veida savienojumu. Pagaidiet aptuveni 20-40 minūtes, līdz eļļa iesūcas koksnē. Pēc tam iesmērējiet eļļu virsmā ar viena diska mašīnu ar balto vai bēšo disku (mēbelēm ideālā gadījumā ar Osmo HandXcenter un balto disku) un izlīdziniet virsmu. Pēc tam ļaujiet virsmai nožūt. Piezīme: Ja materiāla pārpalikumā dēļ paliek svītras, iesakām noaminīt disku. Tvertnēm, kas satur ar cietinātāju sajauktu eļļu, pirms aizvēšanas jāļauj pilnībā reaģēt (apt. 12-16 stundas), lai novērstu iespējamu spiediena palielināšanos tvertnē.

Instrumentu tīrīšana:

Ar Osmo Pinselreiniger und Verdünner tīrīšanas līdzekli (bez aromātiskām vielām).

Žūšanas laiks:

Ļaujiet nožūt aptuveni 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/50% rel. mitrums) un ar labu ventilāciju. Pie zemākas temperatūras un/vai augstāka mitruma žūšanas laiks ir ievērojami ilgāks.

Patēriņš:

Produkta patēriņš vienā kārtā ir 40–50 m²/1 l. Tas lielā mērā ir atkarīgs no esošās koka virsmas stāvokļa. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/slīpētām virsmām. Citām virsmām patēriņš var atšķirties.

Piezīmes:

Izmantojiet 2K Holz-Öl tikai ar tai paredzēto cietinātāju. Kad derīguma termiņš ir beidzies, gatavā maisījuma atlikumus vairs nedrīkst lietot un tie ir jāutilizē pareizā veidā. Koka virsmas, kas apstrādātas ar Osmo 2K Holz-Öl, ir viegli kopjamas. Lielus netīrumus notīriet ar slotu vai putekļu sūcēju. Lai notīrītu, tīrīšanas ūdenim pievienojiet Osmo Wisch-Fix un notīriet virsmu ar neredzētu mitru (nevis slapju!) mopu. Atsvaidzināšanai un intensīvai tīrīšanai, ja nepieciešams, izmantojiet Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel. Ja vēlaties augstāku spīduma pakāpi, pēc rūpīgas nožūšanas uzklājiet plānā kārtā Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel un pēc nožūšanas nopolējiet.

Drošības apzīmējumi:

1. Eļļas komponents:

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami pilieni, kas var iekļūt plaušās. Neieelpot smidzinājumu vai miglu. Uzmanību: Ar šķidro produktu piesūcinātās drānas tūlīt pēc lietošanas izmazgāt vai uzglabāt hermētiskā metāla traukā (pašaiizdeģšanās risks). Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

2. Cietinātāja komponents:

Kaitīgs ieelpojot. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izvairīties ieelpot miglu/tvaikus/smīdinājumu. Izmantot aizsargcimdus. Saturu/tvertni nodot apstiprinātā bīstamo atkritumu savākšanas punktā.



Satur: heksametilēn-1,6-diizocianāta homopolimēru CAS: 28182-81-2 (<0, % diizocianāts)

Utilizācija:

Utilizējiet izstrādājuma pārpalikumu un pilnībā iztukšoto iepakojumu saskaņā ar vietējām oficiālām vadlīnijām (ES atkritumu kods Nr. 08 01 11*). Nododiet pārstrādei tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.

Krāsu toņi:

6100 Bezkrāsaina matēta
6111 Balta
6112 Sudraba pelēka
6114 Grafiti
6118 Gaiši pelēka
6116 Ķirsis
6119 Dabiska
6141 Havanna
6143 Konjaks
6164 Tabaka
6190 Melna

Tvertņu tilpumi:

0.375 L; 1.0 L

Iepriekš minētā informācija ir sniegta patiesi un godprātīgi, taču bez garantijas.

Versija 12/20