

KLEIBERIT 555.3

Vienkomponenta poliuretāna pārklājums

Pielietojuma jomas

Betona, cementa grīdu, cementa apmetuma, gāzbetona un tamlīdzīgu virsmu blīvēšana/hermetizācija

Priekšrocības

- Vienkomponenta blīvēšanas līdzeklis
- Universāli pielietojams
- Viegla uzklāšana, izmantojot otu
- Neliela uzpūtošanās
- Augsta izturība

Produkta īpašības

Bāze: **poliuretāns**
Īpatnējais svars: **aptuveni 1,17 g/cm³**
Krāsa: dzeltenīga
Viskozitāte, 20 °C (Brookfield RVT Sp. 2, 20 apgr./min): **400 mPa·s**
Konsistence: šķidra, labi uzklājama
Atvērtais laiks (20 °C, 50 % relatīvais mitrums): **35 ± 8 minūtes**
Paātrinātājs: **KLEIBERIT 805.1**

Marķējums: nepieciešams marķējums saskaņā ar ES regulām (skatīt mūsu drošības datu lapu)

Sacietējuša produkta īpašības

- laba elastība
- laba izturība pret ūdeni un ķīmiskām vielām
- nav izturīgs pret UV starojumu, kļūst dzeltens

Uzklāšanas metode

Ar otu

Uzklāšanas tehnika

Kā blīvētājs-hermētiķis:
Pamatnei jābūt pilnīgi stingrai, sausai, tīrai un brīvai no putekļiem un eļļas.
Ja nepieciešams, noslīpējiet vecās pametnes. Optimālā iestrādes temperatūra ir no +15 līdz +25 °C. Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka temperatūra pagarina iestrādes laiku.
Neiestrādāt temperatūrā, kas zemāka par +5 °C.

Uzklāšanas daudzums:

aptuveni 100 g/m² vienā uzklāšanas reizē
Materiālu uzklāj ar otu. Sacietēšana notiek gaisa mitruma ietekmē, un zemā temperatūrā tā tiek aizkavēta. Lai izvairītos no sāpīgas problēmām starp vairākiem pārklājuma slāņiem, jāievēro gaidīšanas laiks, kas ir mazāks par 24 stundām.
Pārklājums ir sacietējis pēc aptuveni 2 dienu žūšanas laika.

Tīrīšana

Instrumenti noteikti jānotīra ar KLEIBERIT 820 pirms materiāla sacietēšanas.

Iepakojums

KLEIBERIT 555.3:
-platsmasas pudele, neto svars 1 kg
-plastmasas kanna, neto svars 5 kg

Tīrīšanas līdzeklis KLEIBERIT 820.0:

metāla pudele, neto svars 0,75 kg
metāla kanna, neto svars 22 kg

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas sakarā ar tehnikas attīstību un ražošanas uzlabojumiem. Pircējs nav atbrīvots no rūpīgas preču īpašību pārbaudes. Personām, kuras izmanto mūsu produktus, uz savu risku ir jāpārbauda to piemērotība lietošanai materiāliem, kas nav norādīti šajā instrukcijā. Šajā gadījumā mūsu ieteikumi nav saistoši un nevar kalpot par pamatu, lai sauktu mūs pie atbildības. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies produktu nepareizas lietošanas rezultātā. Šajā gadījumā visa iepriekš sniegtā informācija par precīzu zaudēto savu derīgumu.

Visos citos gadījumos ir spēkā mūsu jaunākie noteikumi un nosacījumi.

Ražotājs: KLEIBERIT SE & Co. Max-becker-Str.4 76356 Weingarten/Germany +49 7244 620

E-mail info@kleiberit.com, <http://www.kleiberit.com>

Ražotāja pārstāvis Latvijā – SIA „INTAR-SIJA” Laktas iela 14, tālr. +371 67378827

www.intarsija.lv birojs@intarsija.lv

Šis tehniskais dokuments, ražotāja un izplatītāja konsultācijas ir pamats, lai veiktu kontrollēmumus, kuru rezultātā tiek sastādīta lēmējuma tehnoloģiskā karte konkrētajiem apstākļiem.