

## Tehnisko datu lapa

### HRANIFIX izsmidzināmā kontaktlīme

Polihloroprēna bāzes kontaktlīme ar augstu saķeres pakāpi un vienkāršu pielietošanu izsmidzinot. Paredzēta stikla šķiedras, kokskaidu plātņu, kokšķiedru plātņu, kartona, plastikātu, ABS, koka, alumīnija lokšņu, metāla un citu materiālu salīmēšanai. Līmējamajām virsmām jābūt tīrām, bez putekļiem un attaukotām. Līme obligāti jāuzsmidzina uz abām līmējamā materiāla pusēm un jāievēro apžāvēšanas laiks pirms materiālu saspiešanas. Augsta mitrumizturība un karstumizturība (130°C).

#### TEHNISKIE DATI

Darba (apstrādes) temperatūra:	+15 - 25°C
Cietās vielas:	38 – 42%
Blīvums:	0.83 – 0.90 g/cm <sup>3</sup>
Apvējošanas laiks:	~ 3min
Līmes patēriņš:	~ 70g/m <sup>2</sup> (kopā uz abām pusēm)

#### TĪRĪŠANA

Izmantojot HRANIPEX HRX 01 manuālo tīrīšanas līdzekli.

#### UZGLABĀŠANA

Uzglabāt sausā, labi ventilētā un vēsā vietā. Aizsargāt no karstuma un tiešas saules iedarbības, karstums var izraisīt spiediena palielināšanos flakonā, kas var izraisīt eksploziju.

#### IEPAKOJUMS

500ml vai 17kg.

#### TRANSPORTĒŠANA

Hranifix 500ml – UN 1950 aerosols, uzliesmojošs 2.1, Hranifix 17kg – UN 3161, uzliesmojošs 2.1.

#### PAPILDINFORMĀCIJA

Flakons ir zem spiediena. Neturēt tiešā saules iedarbībā un temperatūrā virs 50°C. Neurbt izlietotā flakonā, kā arī nemest liesmās. Sargāt no bērniem. Turēt tālāk no lietām kas var izraisīt uzliesmošanu, nesmēķēt tuvumā. Neizsmidzināt atklātā liesmā vai uz karstiem priekšmetiem.